



BEMEZCLA®

Nivelación

BEMEZCLA PISO

Mortero nivelador especialmente formulado para sobrelosas.

VENTAJAS

- Cargas de 20 - 60 mm
- Resistencia >80 kgf/cm²
- Rendimiento de 13 litros
- Nivelador convencional (Manual)
- Para uso interior y exterior

PREPARACIÓN

Amasar el contenido del saco con 3,25 a 3,75 litros de agua en batea o betonera.

COLOCACIÓN

- Anclar las cañerías a la vista. Limpiar todo material extraño al hormigón de la losa. Las fajas y maestras deberán ser hechas con material de la misma edad que el relleno.
- La superficie de aplicación debe estar saturada de humedad pero sin pozas de agua. Dilatar encuentros con pilares, muros y vanos de puertas con huinchas de EPS.
- La aplicación de **Bemezcla Piso** debe restringirse a superficies máximas de 16 m² y los cortes deberán hacerse en todo el espesor de la losa estando el material fresco. La terminación superficial se deberá hacer cuando la superficie presente una exudación mínima.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Agua de amasado	: 0,13 a 0,15 litros de agua por cada kilo
Densidad húmedo	: 2,05 kg/dm ³
Resistencia de la compresión	: >80 kgf/cm ²
Adherencia al hormigón	: >3 kgf/cm ²
Espesor mínimo recomendable	: 20 mm por capa
Espesor máximo recomendable	: 60 mm por capa
Temperatura de trabajo	: Desde 5° hasta 23°C
Rendimiento por Envase	: 12 litros por saco aprox.
Tamaño de envases	: Sacos de 25 kilos aprox.
Duración y mantención	: El producto debe ser almacenado en su envase original cerrado, en un lugar seco, protegido de la lluvia y con una buena ventilación. Se debe verificar su fecha de fabricación, el producto tiene una vida útil de 6 meses. Se deberá mantener una distancia de 1,2 m entre las sustancias peligrosas y otras sustancias o mercancías no peligrosas.

PRECAUCIONES

- No debe ser mezclada con otros materiales. Tampoco debe ser harneada para retirar áridos gruesos.
- Al preparar **Bemezcla Piso** evite agregar más agua de la recetada.
- Se debe usar ropa de trabajo normal y los elementos de protección básicos: guantes, mascarilla, casco y zapatos de seguridad. Durante la manipulación y preparación del producto se debe evitar el contacto piel, ojos y ropa. Usar el producto en un lugar ventilado.

ATENCIÓN

Provoca una leve irritación cutánea.
En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Cemento, arena rodada y arena de planta, aditivos indicados para la industria de la construcción.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales