

# Ficha Técnica del Producto Terminado

Laboratório de Produto Acabado

## ISO 13006-10545

Recubrimiento Cerâmico Prensado Grupo Bla ( $Aa \leq 0,5\%$ )

**PRODUCTO:** Street Gray Hard

**TIPOLOGÍA:** Porcelana Granulada Esmaltada

**FORMATO:** 64 x 64

**CÓDIGO:** 76316

Características	Estándares de prueba	Resultados
<b>Físicas</b>		
Absorción de Água (%)	ISO 10545-3 ISO 13006 – anexo G ( $Aa \leq 0,5\%$ )	$\leq 0,5\%$
Módulo de Resistência a la Flexión(MPa)	ISO 10545-4 ISO 13006 – anexo G: Mínimo 32)	$\geq 37$
Carga de Estallido (N)	ISO 10545-4 ISO 13006 – anexo G > 1300)	$\geq 1500$
Expansión por Humedad (mm/m)	ISO 10545-10 ISO 13006 – anexo G	< 0,04
Resistência al Agrietamiento	ISO 10545-11 ISO 13006 – anexo G	RESISTE
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7 ISO 13006 – anexo G	3
<b>Químicas</b>		
<b>Resistência a las manchas</b>		
Agente colorante verde em aceite ligero Yodo	ISO 10545-14	> 3
Aceite de oliva	ISO 13006 – anexo G (Mínimo: 3)	> 3 > 3
<b>Resistência a los Agentes Químicos</b>		
Cloruro amónico 100 g/L	ISO 10545-13 ISO 13006 – anexo G (Mínimo: B)	> B
Hipoclorito de Sódio 20 mg/L		> B
Ácido Clorhídrico 3%		> B
Ácido Cítrico 100 g/L		> B
Hidróxido de Potássio 100 g/L		> B
<b>Térmicas</b>		
<b>Del Sistema *</b>		
<b>Coeficiente de Fricción Dinámica</b>		
Superfície Seca	NBR 16919 Método: TORTUS (valor médio mínimo)	< 0,4
Superfície Mojada		< 0,4
<b>Recomendación de Uso</b>		

---

Comercial Ligero

**Recomendación de aplicación**

Utilice el mortero adecuado, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Use lechada flexible e impermeable.

\* Realice la instalación de acuerdo con los estándares ABNT NBR 13753, 13754 e 13755.

---

Porto Ferreira, 06 de Enero de 2022.



Cerâmica Porto Ferreira SA | Av. Eng. Nicolau De V. Forjaz, 1 - Centro, Porto Ferreira - SP | Brasil | 13660-970 | +55 19 3589-4000