

Ficha Técnica del Producto Terminado

Laboratório de Produto Acabado

ISO 13006-10545

Recubrimiento Cerâmico Prensado Grupo Bla (Aa \leq 0,5%)

PRODUCTO: Street Sand Hard

TIPOLOGÍA: Porcelana Granulada Esmaltada

FORMATO: 64 x 64

CÓDIGO: 76314

Características	Estándares de prueba	Resultados
Físicas		
Absorción de Água (%)	ISO 10545-3 ISO 13006 – anexo G (Aa \leq 0,5%)	\leq 0,5%
Módulo de Resistência a la Flexión(MPa)	ISO 10545-4 ISO 13006 – anexo G: Mínimo 32)	\geq 37
Carga de Estallido (N)	ISO 10545-4 ISO 13006 – anexo G > 1300)	\geq 1500
Expansión por Humedad (mm/m)	ISO 10545-10 ISO 13006 – anexo G	< 0,04
Resistência al Agrietamiento	ISO 10545-11 ISO 13006 – anexo G	RESISTE
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO 10545-7 ISO 13006 – anexo G	3
Químicas		
Resistência a las manchas		
Agente colorante verde em aceite ligero Yodo	ISO 10545-14	> 3
Aceite de oliva	ISO 13006 – anexo G (Mínimo: 3)	> 3 > 3
Resistência a los Agentes Químicos		
Cloruro amónico 100 g/L	ISO 10545-13 ISO 13006 – anexo G (Mínimo: B)	> B
Hipoclorito de Sódio 20 mg/L		> B
Ácido Clorhídrico 3%		> B
Ácido Cítrico 100 g/L		> B
Hidróxido de Potássio 100 g/L		> B
Térmicas		
Del Sistema *		
Coeficiente de Fricción Dinámica		
Superfície Seca	NBR 16919 Método: TORTUS (valor médio mínimo)	< 0,4
Superfície Mojada		< 0,4
Recomendación de Uso		

Comercial Ligero

Recomendación de aplicación

Utilice el mortero adecuado, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Use lechada flexible e impermeable.

* Realice la instalación de acuerdo con los estándares ABNT NBR 13753, 13754 e 13755.

Porto Ferreira, 06 de Enero de 2022.



Cerâmica Porto Ferreira SA | Av. Eng. Nicolau De V. Forjaz, 1 - Centro, Porto Ferreira - SP | Brasil | 13660-970 | +55 19 3589-4000