



# Ficha técnica de producto:

Cerámica Muro 32x56 cm  
FERRARA

## 1.- Datos del Producto

**Formato Nominal:** 32x56cm Calibrado



Este producto tiene 4 caras.

**Otro:**

Dimensionalmente Calibrado – Se debe instalar con una cantería recomendada de acuerdo al formato.

Tipo de producto: B1Ib

## 2.- Características Técnicas del Producto

Dimensionales		Norma de Ensayo	Valor Central
Calidad	Calidad superficie	ISO-10545-2	1ª CALIDAD Mínimo 95%. La 2da presenta defectos estructurales, estéticos y Dimensionales del tipo; Despunte, color, tono, diseño, superficies y textura, que no impiden uso.
Determinación de las Dimensiones y Planaridad.	Medida de longitud	ISO-10545-2	321,0 mm x 563,0 mm (Tolerancia 0,5%)
	Espesor	ISO-10545-2	9,5 mm (Tolerancia 5%)
	Rectitud de Lados	ISO-10545-2	<b>El Producto de fábrica de acuerdo a la norma ISO13006 (+ - 0,5%)</b>
	Ortogonalidad	ISO-10545-2	
	Curva Central	ISO-10545-2	
	Curva Lateral		
Alabeo			

Químicas y Físicas	Norma de Ensayo	Valores Norma ISO 13006
Resistencia a la Flexión	ISO-10545-4	Min. 183 Kg/cm <sup>2</sup>
Carga a la rotura	ISO-10545-4	>800 N
Absorción de Agua	ISO-10545-3	Min. 6% - Max 10% Grupo BIIb
Resistencia al Cuarteo	ISO-10545-11	Resistente
Resistencia a Dureza Mohs	ISO-10545-11EN101-Une 67-101	Mínimo 5
Resistencia a la Abrasión Superficial	ISO-10545-7	Reporta Clase de Abrasión por producto: Min. PEI 0
Resistencia a la Abrasión Profunda	ISO-10545-6	No Exigida
Resistencia Química baja concentración	ISO-10545-13	GLB
Resistencia Química alta concentración	ISO-10545-13	GHB
Resistencia a las Manchas	ISO-10545-14	Min Clase 3 (Texturas Altamente Rústicas Min.2)
Resistencia del Engobe	Cordillera	Resistente (Test de Azul de Metileno e Inmersión)
Resistencia a la Helada	ISO-10545-12	NO Resistente

Deslizamiento	Norma de Ensayo	El producto se fabrica de acuerdo a la norma ISO12006	
Coeficiente de Fricción (COF) Ref: Norma ADA USA Categoría antideslizante: Mayor que 0,5	ISO 10545-17	Clase OF>0.5 Antideslizante	Clase COF<0.5 Deslizantes
		Texturas: Mates y Rústicas	Texturas: Brillantes

#### 4.- Grado de utilización: PEI 0

PEI 0: No apto para el Tránsito.

PEI 1: Tránsito Residencial muy liviano; baño y dormitorio.

PEI 2: Tránsito Residencial en general; casas, departamentos, cocinas, salas, comedor.

PEI 3: Tránsito Residencial fuerte; pasillos y salas comunes.

PEI 4: Tránsito Residencial y Comercial intenso; vivienda, oficinas, hoteles y comercio.

PEI 5: Tránsito Altamente intenso y público; bancos, hospitales, aeropuertos, centros comerciales.

#### 5.- Cantería Recomendada – Entre 5 y 6 mm (Calibrado) (Adhesivo Cerámico Tipo AC)

Peso por Caja (Kg)	26,6
Área Nominal (m <sup>2</sup> /caja)	1,45
Nº de Piezas por Caja	8
Nº de Cajas por Pallet	72
Área Nominal (m <sup>2</sup> /pallets)	104,4
Peso (kg) por mt <sup>2</sup>	18,4



Fabricado en Brasil.

Oficinas y Centro de Distribución: Santiago de Chile Lo Boza 120.A, Pudahuel. Telf:56-2 2387 4251